CONCRETO 210

SUPERCON



DESCRIPCIÓN

CONCRETO 210 SUPERCON, pre-dosificado para llenados de vigas/ columnas, trabajos de concreto en general. Este compuesto por cemento Portland Tipo I, afirmado de granulometría controlada, para darle mayor trabajabilidad a la mezcla. Esta formulado para solo añadir agua.

MATERIALES

Elaborado con : Cemento Portland Tipo I
conforme a las normas ASTM C150/NTP 334.009.
Arena gruesa seleccionada
Piedra Chancada seleccionada y tamizada

USO

Concreto Listo 210, Llenado de vigas/ columnas, Trabajos de concreto en General

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DOSIFICACIÓN	Mezcla seca con Cemento Tipo I + Arena Gruesa + Piedra Chancada
CANTIDAD DE AGUA POR BOLSA(LITROS)	4.50 a 4.75 litros
PARA 1 M3 SE REQUIERE	56 bolsas
CUMPLE CON	NORMA NTP 400.037

PRESENTACIÓN

Bolsas 40 kg. (02 pliegos de papel + 01 film plástico)

PREPARACIÓN

Paso 1.-

- Medir el área a utilizar.
- Determine el espesor del recubrimiento de la zona de aplicación.
- Definir la cantidad de bolsas de CONCRETO 210 a utilizar de acuerdo al espesor y rendimiento esperado.

Paso 2.-

- Vaciar el contenido en el recipiente y añadir entre 4.50 a 4.75ltrs de agua por bolsa.
- Unificar la mezcla hasta llegar a una consistencia plástica y homogénea.

CONCRETO 210



SUPERCON

Paso 3.-

• Colocar la mezcla en el área a trabajar.

ALMACENAJE

- Las bolsas de CONCRETO 210, seco embolsado no se deben apilar en más de 10 bolsas de altura

- Con este almacenamiento el producto puede ser utilizado antes de los 30 días desde la fecha de producción; posterior a este periodo se debe ejecutar pruebas en obra para validar su uso.

- Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger en polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación.

- Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no mas de 12 sacos de altura o de 2 pallets entre una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC.

RECOMENDACIONES

- Equipos y herramientas, limpios y sin sustancia o material adheridos que puedan contaminar la mezcla.

- Use todo el contenido del producto una vez abierto el empaque.

Es importante que utilice la cantidad de agua indicada para garantizar una mezcla correcta, así como su adherencia final

VENTAJAS

- Listo para adicional agua y utilizar
- Mezcla homogénea
- Excelente trabajabilidad
- Menores Desperdicios
- Dosificación exacta
- Calidad certificada ASTM, NTP, RNE

- Ahorro Tiempo
- Fácil de usar
- Fácil Transporte, manipulación de materiales en obra de manera practica y segura

PRECAUCIÓN

- Dañino a los ojos.
- Puede causar irritación a la piel