MORTERO PARA TARRAJEO

SUPERCON



DESCRIPCIÓN

Mortero para Tarrajeo 1:4 SUPERCON, pre-dosificado para acabados, recubrimiento de muro/columnas, cielo raso y resanes. Este compuesto por cemento Portland Tipo I y arena de granulometría para darle mayor trabajabilidad a la mezcla. Esta formulado para solo añadir agua.

MATERIALES

Elaborado con : Cemento Portland Tipo I conforme a las normas ASTM C150/NTP 334.009.
Arena Fina seleccionada y tamizada

USO

Mortero para Tarrajeo 1:4 SUPERCON: acabados, recubrimiento de muro/ columnas, cielo raso y resanes.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Dosificación: Mezcla seca con Cemento Tipo I + Arena fina seleccionada y tamizada

Cantidad de agua por bolsa 8.00 a 8.50 (litros)
Cumple con Norma NTP 334.123

BOLSA	ESPESOR	RENDIMIENTO Xm2
1	0.5	4.00
1	1	2.00
1	1.5	1.33
1	1.8	1.11
1	2	1.00
1	2.5	0.80

PRESENTACIÓN

Bolsas 40 kg. (02 pliegos de papel + 01 film plástico)

APLICACIÓN

Paso 1.-

Medir el área a utilizar

Determine el espesor del recubrimiento de la zona de aplicación

Definir la cantidad de bolsas de MORTERO PARA TARRAJEO a utilizar de acuerdo al espesor y rendimiento esperado

Paso 2.-

Vaciar el contenido en el recipiente y añadir entre 8.0 a 8.5ltrs de agua por bolsa

Unificar la mezcla hasta llegar a una consistencia plástica y homogénea.

MORTERO PARA TARRAJEO

SUPERCON



Paso 3.-

- Colocar la mezcla en la superficie a trabajar
- Se sugiere utilizar una plancha de empastar para mejorar el acabado
- Por último después de 24 horas, humedecer la zona aplicada por un periodo de 5 a 7 días para apreciar mejores resultados

ALMACENAJE

- Las bolsas de **Mortero para Tarrajeo 1:4 SUPERCON** , seco embolsado no se deben apilar en más de 10 bolsas de altura
- Con este almacenamiento el producto puede ser utilizado antes de los 30 días desde la fecha de producción; posterior a este periodo se debe ejecutar pruebas en obra para validar su uso.
- Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger en polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación.
- Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no mas de 12 sacos de altura o de 2 paletas entre una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC.

RECOMENDACIÓN

- Equipos y herramientas, limpios y sin sustancia o material adheridos que puedan contaminar la mezcla.
- Use todo el contenido del producto una vez abierto el empaque
- Es importante que utilice la cantidad de agua indicada para garantizar una mezcla correcta, así como su adherencia final

VENTAJAS

- Listo para adicional agua y utilizar
- Mezcla homogénea
- Excelente trabajabilidad
- Menores Desperdicios
- Dosificación exacta
- Calidad certificada ASTM, NTP, RNE
- Ahorro Tiempo
- Fácil de usar
- Fácil Transporte, manipulación de materiales en obra de manera practica y segura.

PRECAUCIÓN

- Dañino a los ojos.
- Puede causar irritación a la piel

NOTA

En caso de reparación o resane de una superficie, estas deben picarse en "V" para que la mezcla se adhiera mejor.